

SCHEDA PRODOTTO: PELLETT "CALEG LEGNO VERGINE 100%"

Parametro	Unità	ENplus A1	Enplus A2	Enplus B	Valori Analisi Pellet "Caleg LEGNO VERGINE 100%"
Diametro	mm	6 ± 1 or 8 ± 1			6,3
Lunghezza	mm	3,15 < L ≤ 40			Conforme
Contenuto idrico	w%	≤ 10			< 9
Ceneri	w%	≤ 0,7	≤ 1,2	≤ 2,0	≤ 1,2
Durabilità meccanica	w%	≥ 98,0	≥ 97,5		≥ 98,5
Polveri (< 3,15 mm)	w%	≤ 0,5			≤ 0,3
Potere calorifico inferiore	MJ/kg	≥ 16,5			≥ 17,0
Densità apparente	kg/m ³	600 ≤ BD ≤ 750			≥ 620
Azoto	w%	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 1,0	≤ 0,12
Zolfo	w%	≤ 0,04	≤ 0,05		≤ 0,012
Cloro	w%	≤ 0,02		≤ 0,03	≤ 0,006
Arsenico	mg/kg	≤ 1			< 0,8
Cadmio	mg/kg	≤ 0,5			< 0,2
Cromo	mg/kg	≤ 10			< 1
Rame	mg/kg	≤ 10			< 2
Piombo	mg/kg	≤ 10			< 2
Mercurio	mg/kg	≤ 0,1			< 0,05
Nickel	mg/kg	≤ 10			< 1
Zinco	mg/kg	≤ 100			< 8
Temperatura di rammollimento ceneri	°C	≥ 1200	≥ 1100		≥ 1380
Additivi Leganti	w%	≤ 2			Assenti